

Aaltvedt Forskalingsblokker

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Aaltvedt Forskalingsblokk

Bruksområde

Beregnet bruk til forstøtningsmur, ringmur og grunnmur.

Se kataloger på vår hjemmeside www.aaltvedt.no

Farger


Se katalog eller vår hjemmeside www.aaltvedt.no

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Se katalog eller vår hjemmeside www.aaltvedt.no



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Navn	Farge	LxBxH (mm)	Kg/stk	Antall/ m ²	Liter betong per blokk
Forskalingsblokk 1/1	Grå	500x200x200	20	10	10,5
Forskalingsblokk Ende	Grå	500/250x200x200		-	-
Forskalingsblokk Hjørne	Grå	500x200x250x200	26	-	10,5

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Ikke relevant

NS 3451-kode for bygningsdel

Ikke relevant

Referanse til NBI byggdetaljer

Ikke relevant

Transport og lagring

Produktene er emballert på pall. Vis forsiktighet under transport

4. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

Aaltvedt Betong har utarbeidet EPD . Se vår hjemmeside www.aaltvedt.no

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Inneklima: Produktet har ved normal bruk ingen betydning for innemiljøet.

Helse- og miljøfarlige stoffer: Ingen kjente

Ressursbruk: Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser

Drivhuseffekt: Ikke beregnet

Aaltvedt Forskalingsblokker

5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Kontrollrådet har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i samsvar med system 4.

CE-merking

Produktene er CE merket etter annex ZA i NS-EN 15435:2008

Forskalingsblokkene er merket og deklarerert med Frostmotstand D og Slitasjemotstand H.

1111-CPD-0553 NS-EN 15435 : 2008 Prefabrikkert forskalingsblokk	
Egenskaper ved brann: A1	Bøyestrekfasthet: 4,0 N/mm ²
Frostmotstand: Må ikke være ubeskyttet	Brutto tørrdensitet: 2140 kg/m ³ ± 10%
Tilsetning: Color Activ 2000	Toleranseklasse: NS-EN 15435 tabell 1
Farlige stoffer: Ingen kjente	Vannabsorpsjon: 8,1m ² s
Beregnet bruk: Forstøtningsmur, ringmur og grunnmur	

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Aaltvedt Betong AS
Adresse	Havnevegen 50
Postnr. og poststed	3739 SKIEN
Telefon	35 91 50 50
Telefaks	35 91 50 01
E-post	post@aaltvedt.no
Internett	www.aaltvedt.no

Informasjon gjelder for følgende module i NOBB: 41883165