



AGS 3503

Artnr: 3503

Fortykket Graffitibeskyttelse



AGS 3503 er en fortykket, vannbåret langtidsbeskyttelse for all slags vær, beregnet på de fleste typer overflater. Fanger opp spray- og penselgraffiti og har god motstandskraft mot tusj. Beskytter den behandlede overflaten mot luftforurensning, værpåvirkning og fukt i opptil 5 år. Er diffusjonsåpen. Raskt biologisk nedbrytbar ifølge OECD-retningslinjer 302B. Er en såkalt katodisk beskyttelse med offeranode, noe som innebærer at etter utført fjerning, må beskyttelsen fornyes.

Forberedelser

Rengjør først overflaten nøye for å fjerne graffiti og annen forurensning som trafikkstøv, voks, olje, malingsrester o.l. Påse at overflatens pH-verdi ikke overstiger 9. Vindusruter må maskeres eller beskyttes på annen måte. Ideell overflatetemperatur ligger innenfor intervallet 10-35 °C. Nedre grensetemperatur er +5 °C. Den relative luftfuktigheten må ikke overstige 95 %.

Ved usikkerhet: Foreta alltid en prøve på en liten del av overflaten.

OBS! Nystøpt betong må herdes i minst 28 dager før graffitibeskyttelsen påføres.

Hvis AGS 3502 skal påføres en malt overflate, må malingen være fullstendig herdet (ca. 1-4 uker avhengig av malingstype).

SLIK GJØR DU DET:

Graffitibeskyttelse ute

Rist eller rør ordentlig i produktet før bruk. **AGS 3503** kan påføres med malingssprøyte, lavtrykkssprøyte, pensel eller rull. Beskyttelsen påføres i 2-3 lag. **OBS! Vent til det første laget har tørket i 1-2 timer.** Jevnes ut med pensel eller rull i direkte forbindelse med påføringen.

Graffitibeskyttelse inne

Påfør med vaskepels (som ved vinduspussing), pensel, rull eller lavtrykkssprøyte i kombinasjon med vaskepels, på malte overflater. Beskyttelsen påføres i tre lag.

Graffitifjerning ute

Metode 1 - Normal porøs overflate

Fjern graffiti med høytrykksspyler på 70-150 bar og varmt vann på 90 °C, eller tilpass trykk og temperatur etter overflatetypen. I vanskelige tilfeller brukes **AGS®** graffitifjerner på vanlig måte. **Påfør beskyttelse på nytt i 2-3 lag!**

Metode 2 - Ømtålig overflate, malt overflate

Spray på **AGS® 3505**, **AGS 221** eller **AGS 5 SR**. La virke på overflaten i ca. 5 min. Bearbeid forsiktig med pensel, og skyll av med varmt vann (60-90 °C, 50-150 bar). Tilpass trykket etter underlaget. Spredt graffiti kan fjernes med **AGS® 3505** på en klut, nøytraliser med vann og tørk. **Påfør beskyttelse på nytt i 2-3 lag!**

Graffitifjerning inne

Malte overflater: Fukt overflaten med **AGS® 3505**, tørk bort graffiti med en hvit nylonklut ("Scotchbright") eller fille, nøytraliser med vann. Vask om mulig med høytrykk (vannslug) hvis det er mye graffiti.

Porøse overflater: Høytrykk (vannslug).

Påføring av ny beskyttelse på graffitibeskyttet overflate:

Ved graffitifjerning fjernes som regel også graffitibeskyttelsen. Påfør 2-3 nye lag med **AGS® 3502** med tørketid imellom.

Dosering

Brukes som konsentrat.

Oppdatert: 2007-08-21

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: info@trion.se

AGS 3503

Fortykket Graffitibeskyttelse

Forbruk

Forbruket varierer avhengig av overflaten, porøsitet og kapillærevne.

Retningsverdier:

- Betong, tegl og lignende: 0,10-0,15 liter/m²/lag.
- Sandstein, lettbetong, puss og andre sugende overflater: 0,15 - 0,20 liter/m²/lag.

OBS! På svært sugende underlag kan det være nødvendig med 3-4 lag graffitibeskyttelse.

Tørketid

Den beskyttede overflaten er vannavvisende etter ca. 2 timer.

Tørr etter 4 timer. Ferdighdet etter 72 timer.

På overflaten

Transparent, mer eller mindre merkbar avhengig av overflaten. UV-bestandig, vær- og vannavvisende.

OBS! Noen materialer kan få en mørkere nyanse eller økt glans.

Tekniske data

- Hvit vannbåret dispersjon.
- Leveres i 5- eller 25-litersdunk.
- Spesifikk vekt ca. 1,0 kg/liter.
- TS-innhold ca. 10,5 %
- pH-verdi 8-9.

Verneutstyr

Bruk beskyttelsesklær og normal arbeidshygiene.

Merking**Oppbevaring**

Oppbevares frostfritt i lukket originalbeholder.

Ikke klassifisert som farlig gods ved transport på vei eller jernbane.

Holdbarhet

Ca. 12 måneder i uåpnet forpakning i romtemperatur.

Oppdatert: 2007-08-21

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: info@trion.se