



BPS 7712

Artnr: 7712

Impregnering av mineralske fasadematerialer og betongoverflater



Vannbåret silan-/siloxanløsning for impregnering av mineralske fasadematerialer og betong. Hindrer effektivt inntrenging av vann. 25-30 års levetid.

BPS 7712 er en vannbåret silan-/siloxanløsning beregnet på impregnering av mineralske fasadematerialer og betong. **BPS 7712** er vannavvisende slik at man får en perleeffekt på overflaten. Hindrer effektivt inntrenging av vann. Mer eller mindre usynlig på overflaten. UV-bestendig, dvs. at det ikke brytes ned av solens ultrafiolette stråler, og beskytter overflaten på påvirkning fra luftforurensning.

BPS 7712 er diffusjonsåpen, noe som vil si at vann ikke kan trenge inn, men overflaten kan puste og slippe ut fukt. Dette gir en varmebesparelse i og med at det ikke går med energi til å transportere ut fukt. En overflate som er impregnert med **BPS 7712**, kan graffiti beskyttes med **AGS 3502** og **AGS 3512**. En fasade beskyttet med **BPS 7712**, gir bedre **K-verdi** enn ubeskyttede fasader i og med at overflaten holdes tørr.

BPS 7712 har en beregnet livslengde på ca. 25-30 år.

OBS! Påse at tegl og fuger er fri for avskalling og sprekker over 0,3 mm.

Slik gjør du det:

Sørg for at overflaten er ren fra sot og fett. Påfør **BPS 7712** rikelig med lavtrykkssprøyte, rull eller myk pensel. Legges 2 ganger **vått på vått**. Arbeid sakte ovenfra og ned. For best effekt bør overflatene være tørre. Vinduer eller overflater som ikke skal behandles, med dekkes nøye til.

Dosering

Brukes som konsentrat.

Forbruk

Ca. 0,5-1,0 liter/m² avhengig av overflaten.

Tekniske data

- Svakt hvitaktig væske med svak lukt.
- Leveres i 10- eller 25-liters plastdunker.
- Tetthet 0,99 kg/liter.
- pH ca. 6.
- Flammepunkt > 100 °C.
- Inneholder silan/siloxanløsning.

Sikkerhetstiltak

Bruk beskyttelsesklær, hansker og vernebriller.

Merking

BPS 7712 er ikke merkepliktig ut fra et helse- og miljøsynspunkt.

Ikke farlig gods ved transport.

Oppbevaring

Lagres frostfritt og tett lukket.

Holdbarhet

12 måneder i uåpnet forpakning.

Oppdatert: 2009-09-21

Denne produktinformasjonen er bare beregnet som veiledning for bruk av produktet. Derfor kan ikke Trion Tensid AB gi noen garanti om oppnådd resultat. Brukeren av produktet må selv utføre prøver, og har selv ansvar for resultatet.

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | 754 50 UPPSALA | Sverige Tlf: 018-15 61 90 Faks: 018-69 66 27 e-post: info@trion.se